

Soluție conservantă transparentă și incoloră, pe bază de apă, pentru protecția lemnului împotriva acțiunii ciupercilor, algelor, mușegaiurilor, carilor etc. Are putere mare de penetrare în fibra oricărui tip de lemn, este ușor de aplicat și se usucă repede. Conține aditivi bio-degradabili.



DOMENII DE UTILIZARE

Pentru protejarea suprafețelor interioare sau exterioare din lemn: ferestre, uși, mobilier de grădină, pergole, garduri din lemn etc.

CARACTERISTICI	BENEFICII
Protecție foarte bună împotriva microorganismelor	Păstrează sănătatea lemnului în timp
Impregnare foarte bună în fibra lemnului	Protejează lemnul în profunzime
Se usucă repede	Reduce timpul de lucru
Conține aditivi speciali contra agenților externi dăunători	
Are miros slab	Nu are influență dăunătoare asupra mediului și sănătății oamenilor

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare	Standard
Densitate (Kg/L)	0,99 (± 0,02)	ISO 2811-1
Substanțe nevolatile (% volumetric)	17,3 (±1)	ISO 3251
Viscozitate (DIN cup No. 4), sec	20 - 30	ISO 2431
Subcategorie produs cf. Directivei Europene 2004/42/CE și HG 735 / 2006	A/f-Lacuri color de interior / exterior pentru lemn. Strat de acoperire pe bază de apă (SBA) Limita de fază II 130g/L	
Compuși Organici Volatili, COV, (g/L) Produs gata de utilizat	60	ASTM D 3960 / SR EN ISO 11890-2
Acoperire teoretică (m ² /L/strat)	12 - 16 *	ISO 6504
pH	8,5 – 9,5	
Grosime film uscat (μm)	Impregnare / penetrare	
Umiditate lemn	18%, max. 12% pt. lemn tropical	
Termen de valabilitate	12 luni	

***)Acoperirea (consumul) depinde de gradul de absorbție al suprafeței, condițiile de acoperire și metoda de aplicare.**

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- Suprafețele noi din lemn – se șlefuiesc, se desprăfuiesc și se tratează cu **KRAFT WOOD CARE AQUA**. Lacul se aplică după 24 ore.
- Suprafețe lăcuite anterior – se îndepărtează complet stratul de lac cu **KRAFT PAINT REMOVER**, se curăță cu **KRAFT BRUSH SOLVENT** și se aplică apoi **KRAFT WOOD CARE AQUA**.
- Suprafețele afectate de mucegai: se curăță bine mucegaiul, se tratează cu **KRAFT BLOCKER**, după 24 de ore se aplică 1-2 straturi de **KRAFT WOOD CARE AQUA**, apoi lazura sau lacul.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

Reglare viscozitate: **NU SE DILUEAZĂ.**

- Conținutul ambalajului se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât și pe parcursul aplicării.
- Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate.

PUNEREA ÎN OPERĂ

Condiții de mediu: temperatură 10 – 35°C, umiditate relativă <65%.

Umiditatea maxim admisă pentru suprafața care urmează a fi lăcuită este de 18%, cu excepția lemnului tropical care trebuie să aiba maxim 12%.

Unelte: pensulă. Se poate aplica și prin imersare.

Aplicare:

Se aplică în general 1 strat de **KRAFT WOOD CARE AQUA**, cu pensula sau prin imersare. Aplicarea se face în lungul fibrei lemnului.

Timpul minim după care trebuie să se aplice stratul de lac pe suprafețele de interior este de 4 ore.

Timpul maxim după care trebuie să se aplice stratul de lac pe suprafețele de exterior este de 2 luni.

Uscare (la atingere): 30 – 45 min. (la 25°C și umiditate relativă 50%).

Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.

Curățare unelte: cu apă.

AMBALARE:

Ambalaje metalice de: 0,75 L, 2 L

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

DRUCKFARBEN ROMANIA SRL

Str. Atomistilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov

Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01, e-mail: customerservice@druckfarben.ro

F.PL.R&D 01.10 / 26



GHS09

UN: 3082

H410-Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P273-Evitați dispersarea în mediu.

P391-Colectați scurgerile de produs.

P101-Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P301+P310-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P305+P351+P338-ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P501 Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale.

EUH066-Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

EUH210-Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

EUH208 Conține: 3-iod-2-propinil butilcarbammat, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 1,2-benzizotiazol-3(2H) - onă. Poate provoca o reacție alergică.

Conține produse biocide 0,3% IPBC (cas 55406-53-6) pentru conservarea filmului uscat, 0,04% cipermetrin, 0,01% permetrin.

DEPOZITARE: Produsul se depozitează în spații acoperite, uscate (umiditate relativă <65%), ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 35°C.

Pe durata depozitării, ambalajele trebuie să fie închise etanș.

A SE FERI DE ÎNGHEȚ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE!

Condițiile de depozitare sunt valabile și pentru transport.



Această ediție înlocuiește orice altă versiune anterioară. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că folosiți cea mai nouă versiune a fișei tehnice; pentru aceasta, echipa noastră vă stă întotdeauna la dispoziție.

DRUCKFARBEN ROMANIA SRL

Str. Atomistilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov

Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01, e-mail: customerservice@druckfarben.ro

F.PL.R&D 01.10 / 26